



HEMPACORE ONE FD 43601

აღწერილობა: HEMPACORE ONE FD 43601 –სწრაფად შრომადი, ერთკომპონენტური, ფიზიკურად გამაგრებადი, ცეცხლგამძლე საფარი. გამოყენებადია როგორც ქარხნებში, ისევე ღია სივრცეებში.

რეკომენდაცია

გამოყენებისათვის: გამოიყენება გარე მეტალოკონსტრუქციებისათვის. უზრუნველყოფს კონსტრუქციების 600°C ტემპერატურამდე დაცვას 120 წუთამდე დროის განმავლობაში.

მიწოდება: ჩართულია საერთო ასორტიმენტში. მიწოდება ხორციელდება წინასწარი შეკვეთით.

ფიზიკური მახასიათებლები:

ფერის ნომერი/ფერი:	10000/ თეთრი
შესახედაობა:	გლუვი
მშრალი ნაშთი. %:	75 ± 3
თეორიული ხარჯი:	1 მ ² /ლ [40.1 sq.ft./US gallon] 750 მკმ/30 მილ
კრიტიკული წერტილი:	-2 °C [28.4 °F]
ხვედრითი წონა:	1.3 კგ/ლ [11.1 ფუნტი/US გლონი]
გამაგრება:	20 წუთი , 20°C/68°F
აქროლად ნივთიერებათა რაოდენობა:	310 გ/ლ [2.6 ფუნტი/US გალონი]

დაფარვა:

პროდუქტის ნომერი: 43601

დაფარვის მეთოდი:	უჰაერო გაფანტვა/ფუნჯი
გამხსნელი:	არაა რეკომენდირებული
საფარის სისქე, მშრალი:	დამოკიდებულია საჭირო დაცვის პარამეტრებზე

უსაფრთხოების მეთოდები: აუცილებელია ეტიკეტსა და შეფუთვაზე მითითებული უსაფრთხოების წესების დაცვა.

ზედაპირის შესაღებად მომზადება:

მასალა დატანილ უნდა იქნას ფოლადის ზედაპირზე მხოლოდ აბრაზიულჭავლური დამუშავებისა და შესაბამისი გრუნტის დატანის შემდეგ. აუცილებელია ფოლადი გაწმენდილ იქნას ყველანაირი ზეთის, ცხიმისა და მარილისგან შესაბამისი მასალით.

დაფარვის პირობები:

აუცილებელი პირობაა ზედაპირის სიმშრალე, სისუფთავე და დახურულ სივრცეებში ვენტილაციის უზრუნველყოფა ღებვისა და გაშრობის პროცესებში. ტემპერატურა ღებვისას უნდა იყოს 5-30°C დიაპაზონში.